Технический регламент

Столешницы и мебельные щиты «Этерно ТейблТоп»

19.02.2026

комплексные решения
для дизайна интерьера

1. Область применения

Настоящий технический регламент устанавливает требования к столешницам толщиной 40 мм и мебельным щитам (стеновым панелям) толщиной 10 мм, изготовленным на основе древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованным декоративным бумажно-слоистым пластиком высокого давления (ДБСП). Изделия предназначены для использования в жилых и общественных помещениях (кухни, столовые зоны, офисные пространства) в условиях умеренной влажности и нормальных температурных режимов.

2. Нормативные ссылки

Требования разработаны с учётом:

- **ГОСТ 16371–2014** «Мебель. Общие технические условия»;
- **ГОСТ 6449.1–6449.5** «Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски»;
- **DIN EN 438** «Высокопрочные декоративные слоистые пластики»;
- **DIN EN 204** «Классификация клеевых соединений по водостойкости»;
- **ГОСТ 24053–80** «Плиты древесностружечные и древесноволокнистые. Методы определения покоробленности».

3. Основные термины и определения

- **ДБСП –** высокопрочное декоративное покрытие на основе целлюлозных бумаг, пропитанных термореактивными смолами, спрессованное под высоким давлением.
- **Еврозапил –** метод соединения двух столешниц в единую плоскость с помощью фрезерованного профиля, герметика и мебельных стяжек
- **Бекинг –** компенсационный пластик, наклеиваемый на обратную сторону изделия для повышения жёсткости и стабильности геометрии.
- **Столешница –** горизонтальная рабочая поверхность на основе ДСП, облицованная ДБСП-пластиком.
- **Мебельный щит (стеновая панель) –** вертикальная панель на основе ДСП, облицованная ДБСП-пластиком.
- **Кромка ПВХ/ABS –** кромочный материал для защиты торцов.

4. Технические требования

4. 1. Столешницы «Этерно ТейблТоп» (Eterno TableTop)

- **Основа:** ДСП класса эмиссии E1, влагостойкая.
- **Толщина:** 40 мм.
- **Покрытие:** ДБСП-пластик толщиной 0,7 мм, класс износостойкости не ниже AC3 (по DIN EN 438).
- **Класс стойкости склеивания:** D3 (водонепроницаемая оклейка по DIN EN 204).
- **Обратная сторона:** ДБСП-пластик толщиной 0,7 мм, класс износостойкости не ниже AC3 (по DIN EN 438).
- **Кромка:** ПВХ 1 мм.

Габаритные размеры (стандартные):

Для столешницы 40 мм:

- **Длина:** 3000-3050 мм
- **Глубина:** 600 мм
- **Допуск по толщине:** 39,5 мм ±0,3 мм

4. 2. Мебельные щиты (стеновые панели) «Этерно Тейбл Топ» (Eterno Table Top)

- Основа: ДСП
- Толщины: 10 мм или 40 мм.
- Покрытие: ДБСП-пластик толщиной 0,7 мм, класс износостойкости не ниже AC3 (по DIN EN 438).
- Обратная сторона: ДБСП-пластик толщиной 0,7 мм, класс износостойкости не ниже AC3 (по DIN EN 438).

Габаритные размеры (стандартные):

- Длина: 3000-3050 мм;
- Высота: 1200-1220 мм.
- Допуск по толщине:

для мебельного щита 10 мм. - 9,5 мм ±0,3 мм;

для мебельного щита 40 мм. - 39,5 мм ±0,3 мм.

4. 3. Покоробленность

- **Для столешниц:** не более 1,2–1,6 мм на 1000 мм длины (методика измерения по ГОСТ 24053-80).
- Для мебельных щитов толщиной 10 мм и 40 мм покоробленность не нормируется.

4. 4. Внешний вид и дефекты

- Поверхность должна быть ровной, без вздутий, отслоений, пузырей.
- Допускаются незначительные включения диаметром до 1 мм (не более 5 шт. на 1 м²).
- Мелкие царапины (не более 3 шт. на 1 м²) не являются браком.

5. Эксплуатационные требования

- Столешницы и мебельные щиты предназначены для использования в сухих отапливаемых помещениях с относительной влажностью воздуха не более 70% и при температуре от +10°С до +40°С без резких перепадов. Не рекомендуется применять материал в местах с повышенной влажностью или в неотапливаемых помещениях (ванная, подоконник, бассейн, сауна и т.д.).
- Механическая стойкость: устойчивость к истиранию (класс AC4–AC5 по EN 438).
- Длительное воздействие температур выше +120°С запрещено.
- Запрещено использование абразивных, кислотных, щелочных средств, а также средств, содержащих хлор (>5%).
- Не допускается застой воды в стыках, зонах распила и на поверхности.

6. Правила приёма, монтажа и обработки

6. 1. Приём товара

- Покупатель обязан принять товар по количеству, комплектности и проверить целостность упаковки согласно договору купли-продажи (поставки).
- Претензии по механическим повреждениям (царапины, сколы и т.п.), которые могли возникнуть из-за неправильного хранения, монтажа или транспортировки, без фото-, видеофиксации упаковки в месте повреждения не принимаются.
- После транспортировки в условиях температуры ниже 0°С выдержать изделие не менее 2 часов при комнатной температуре.

Основания для удовлетворения претензий (дефекты, принимаемые к рассмотрению):

- Трещины на пластике по плоскости (без видимых следов удара).
- Отслоение пластика.
- Выпуклости на лицевой поверхности.

6. 2. Монтаж столешниц и мебельных щитов

1. Все вырезы и отверстия в изделиях должны быть тщательно обработаны силиконовым герметиком по всей толщине.
2. Внутренние вырезы (под варочную панель, мойку) должны иметь радиус закругления углов не менее 5 мм. Прямые углы или меньший радиус повышают риск растрескивания пластика.

3. Вырез под варочную панель перед установкой оклеивается теплоотражающей фольгой.
4. В местах с повышенной влажностью (посудомоечная/стиральная машина, духовка) тыльная сторона столешницы в зоне примыкания (шириной 100 мм) оклеивается фольгой или фольгоскотчем для защиты от влаги.
5. Стык в районе мойки обязательно обрабатывается герметиком и защищается плинтусом для предотвращения разбухания.
6. Длина крепежного элемента (самореза) не должна превышать 3/4 толщины столешницы + толщина элемента основания в месте крепления.
7. Вырезы под розетки в мебельном щите выполняются только с использованием круглой коронки.
8. Минимальное расстояние от края выреза (под мойку, варочную панель) до переднего края столешницы — 50 мм.
9. Запрещается установка варочной поверхности ближе 100 мм от края столешницы.
10. Минимальное расстояние между мойкой и варочной панелью — 450 мм.
11. При склейке еврозапила силиконовый герметик наносится на торцы и в отверстия под стяжки. После соединения детали стягиваются, излишки герметика удаляются. Полное отверждение — 12 часов при комнатной температуре. Запрещается устанавливать электроприборы (чайник, тостер) на стык и оставлять воду.
12. При самостоятельном изготовлении еврозапила необходимо строго соблюдать технологию фрезерования во избежание сколов.
13. Под плинтус или отделочные элементы предварительно сверлятся отверстия диаметром на 2-3 мм больше диаметра самореза. Крепеж не следует затягивать до упора.
14. Не рекомендуется размещать стеновые панели непосредственно за газовой плитой из-за риска деформации от длительного теплового воздействия.
15. Все незащищенные кромки стеновой панели обрабатываются герметиком.
16. Важно: согласно техническим условиям еврозапил должен располагаться не менее чем в 300 мм от источника влаги (раковина, смеситель). Если данное расстояние меньше, Заказчик вправе заказать изготовление еврозапила, но принимает на себя полную ответственность за его сохранность в процессе эксплуатации. Гарантийные обязательства Производителя в этом случае не действуют.

7. Условия хранения и транспортировки

- Хранение при температуре от +10°С до +40°С, влажность до 70%.
- Транспортировка в защитной упаковке (стрейч-плёнка, угловые защитные элементы).
- После доставки при температурах ниже 0°С – выдержка не менее 2 часов перед распаковкой.

8. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок – 12 месяцев со дня приобретения.
- Срок службы – 12 лет при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие:

- нарушений правил транспортировки, хранения, монтажа;
- механических повреждений, воздействия агрессивных сред;
- неправильной эксплуатации (перегрев, переувлажнение, ударные нагрузки).

9. Порядок действий при выявлении дефекта

9. 1. Предъявление претензий

- Претензия направляется в письменном виде с фото-/видео фиксацией дефекта.
- Обязательно указывается номер накладной, даты приобретения, контактных данных.
- Срок рассмотрения – до 10 рабочих дней. В сложных случаях – до 30 календарных дней.

9. 2. Претензии не принимаются в следующих случаях

1. Повреждение изделия вследствие нарушения правил распиловки, кромления или монтажа.
2. Обнаружение механических повреждений (потертости, царапины, сколы, трещины) после приемки товара на складе Покупателя, т. е. возникших из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации, хранения или обработки.
3. Нарушение условий хранения и самостоятельная транспортировка в транспортном средстве, не предназначенном для перевозки мебели.
4. Разбухание плит и изделий из материала Этерно ТейблТоп как следствие неправильного монтажа, эксплуатации или хранения.
5. Отслоение пластика от основы вследствие разбухания плит или изделий из материала Этерно ТейблТоп .
6. Повреждение столешницы из-за неправильной эксплуатации.

7. Естественный износ продукции в процессе активной эксплуатации.
8. Наличие следов термического, механического или химического воздействия.
9. Умышленная порча изделия.
10. Выявление дефектов на распиленных изделиях (за исключением скрытого производственного брака).
11. Несовпадения тона декоративного покрытия в местах стыка двух деталей в виду возможных особенностей декоративного рисунка.

10. Рекомендации по уходу

- Использование мягких неабразивных средств.
- Немедленное удаление влаги со стыков.
- Не допускать долгое воздействие влагой (влажные тряпочки, скопление влаги под ковриками для сушки посуды и т.п.).
- Обязательно использование разделочных досок, подставок под горячее.
- Запрещается ставить на поверхность горячие предметы (посуда с плиты, из духовки) без использования теплоизоляционных подставок. Избегайте контакта с открытым огнём, горящим углём, утюгом.
- Пятна от красителей, соков, агрессивных веществ следует немедленно удалить мягкой тканью, затем промыть мыльным раствором.
- Допускается использвание обычных чистящих средств, не содержащих абразивов, сильных кислот, щелочей или растворителей. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией средства.
- Запрещается использование полиролей для мебели, содержащих жир, масло или воск, так как они забивают поры поверхности и образуют трудноудаляемую пленку.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Воздействие на поверхность и кромку предметов с температурой выше +85˚С, а также длительное воздействие горячего воздуха (выше +120˚С) во избежание вздутия, оплавления, отслоения.
- Охлаждение изделий ниже -25˚С, ведущее к растрескиванию и отслоению материалов.
- Длительный застой воды в местах распилов, стыков с мойкой, бытовой техникой и другими элементами. Столешницы влагостойкие, но не водостойкие.
- Воздействие водяного пара, струй горячей или холодной воды на поверхность дольше 5 минут.
- Контакт с агрессивными жидкостями: кислотами, щелочами, маслами, растворителями, красками, солями.
- Механическое воздействие, использование колющих, режущих или абразивных предметов для работы или очистки.

11. Заключительные положения

Настоящий регламент вступает в силу с даты утверждения и является обязательным для всех сторон, участвующих в производстве, поставке и монтаже столешниц и мебельных щитов с покрытием ДБСП.

«Этерно ТейблТоп» (Eterno TableTop)

Полезные ссылки и контакты

Сайт Этерно (Eterno)

Телеграм-канал @eternopro

Нужна консультация?

Обращайтесь в службу клиентского сервиса: +7 965 824-80-71